

山东信发瑞捷新材料科技有限公司
Shandong Xinfar Ruijie New Material Technology Co., Ltd

产品质量指标:

产品型号	40℃运动粘度 (mm ² /s)	100℃运动粘度 (mm ² /s)	粘度 指数	酸值 (mgKOH/g)	闪点 (℃)	倾点 (℃)	皂化值 (mgKOH/g)	碘 值 (g/100g)	羟 值 (mgKOH/g)
单酯									
RJ-1419	8-9	2-3	≥180	≤0.1	≥200	≤-25	140-150	80-90	≤4
RJ-1420	8-9	2-3	≥170	≤0.1	≥200	≤-5	140-150	30-60	≤4
RJ-1651	8.5-9.5	2.5-3	≥140	≤0.1	≥190	≤5	190-200	0-0.5	≤4
不饱和脂肪酸多元醇酯									
RJ-1453	42-50	9-10	≥180	≤1	≥300	≤-35	≥185	----	----

:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 优异的润滑性能
- 优良的高低温性能好，烟点高

电话: 0635-6171555

网址: www.sdxfrj.com

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室

山东信发瑞捷新材料科技有限公司
Shandong Xinfar Ruijie New Material Technology Co.,Ltd

- 与添加剂及其它类型基础油相容性好
- 环保可生物降解

包装及储运:

- 铁桶包装，每桶净重 180KG；IBC 吨桶包装，每桶 900KG；
- 按非危险品运输和储存，阴凉干燥通风处密闭保存，储存期建议不超过 1 年

电话：0635-6171555

网址：www.sdxfrj.com

地址：山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室