

山东信发瑞捷新材料科技有限公司
Shandong Xinfaruijie New Material Technology Co., Ltd

产品质量指标:

产品型号	40℃运动粘度 (mm ² /s)	100℃运动粘度 (mm ² /s)	粘度 指数	酸值 (mgKOH/g)	闪点 (℃)	倾点 (℃)	羟 值 (mgKOH/g)	色度 (罗维朋)
RJ-1630	11-13	2.8-3.2	≥130	≤0.05	≥220	≥-60	≤3	红≤0.3 黄≤1.5
RJ-1640	17-19	3.8-4.2	≥130	≤0.05	≥240	≤-60	≤3	红≤0.3 黄≤1.5
RJ-1650	22-28	4.9-5.4	≥130	≤0.05	≥250	≤-60	≤3	红≤0.3 黄≤1.5

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 优异的热、氧化安定性、短期使用温度可达 220℃
- 优良的低温性能、可在-50℃下长期使用
- 粘度指数高、粘温性能好

电话: 0635-6171555

网址: www.sdxfrj.com

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室

山东信发瑞捷新材料科技有限公司
Shandong Xinfar Ruijie New Material Technology Co.,Ltd

- 良好的减摩、抗磨特性
- 可生物降解、不污染环境

包装及储运：

- 铁桶包装，每桶净重 180KG；塑胶吨桶包装，每桶 900KG；
- 按非危险品运输和储存，阴凉干燥通风处密闭保存，储存期建议不超过 2 年

电话：0635-6171555

网址：www.sdxfrj.com

地址：山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室